


IMPERMEABILIZACIÓN EN REFUERZO MÍNIMO STD SOBRE TAPETE ASFÁLTICO



GUÍA APLICACIÓN TAPETE ASFÁLTICO IMPERLASA PROTECCIÓN PARCIAL IPP%

OBJETIVO: Darte los elementos para lograr una aplicación eficiente que garantice el resultado de protección PARCIAL esperado.

USOS: Se aplica en todo tipo de techos y azoteas expuestas: Losas, Azoteas, Techos de Lámina en buen estado, Refuerzo de Tapete Asfáltico que tenga aún buena adherencia y cuya gravilla se encuentre firme, no suelta.

HERRAMIENTA Y EQUIPO RECOMENDADO:

- Preparación: Pala, llana, cuña, escoba y costales.
- Aplicación: Rodillo, Brocha y Tijeras.
- Seguridad: Zapato con casquillo, casco, lentes y guantes.

PREPARACIÓN:

La superficie que va a ser protegida, requiere encontrarse limpia y seca. Si cuenta con algún impermeabilizante o pintura que haya perdido adherencia, este deberá ser retirado a fin de que nuestra aplicación se realice sobre una superficie firme.

APLICACIÓN:

Día 1: En superficie limpia y seca, se aplica el sellador exclusivamente en puntos críticos con brocha o rodillo sin rebajar y extendiendo bien.

Día 2: En superficie seca se aplica mortero plástico con brocha o rodillo sin rebajar y simultáneamente se coloca la membrana de refuerzo de poliéster exclusivamente en puntos críticos, tales como: juntas entre lienzos de tapete, remates en pretiles, bases de domos y equipos, y boca de coladeras. Siguiendo el contorno de la superficie y dejando traslapos de al menos 5 cms. Con una brocha se aplasta la tela para que no queden burbujas de aire que la desprendan. Se deja expuesto el tejido de la tela al menos 12 horas. Se considera un % de refuerzo sobre el total del área. El resto de la superficie no lleva aplicación alguna.

Día 3: En superficie seca se aplica el acabado reflejante a dos capas exclusivamente en zonas de refuerzo, dejando secar entre manos, al menos 3 horas con sol o una noche.



ANCLAJE • Sellador Acrílico

- El sellador Acrílico **imperlaza** utiliza resina 100% acrílica.
- Proporciona una protección plástica a la superficie a proteger.
- Brinda el anclaje adecuado al producto.
- Es de naturaleza Base Agua.

SELLADOR ACRÍLICO

RINDE 100.00 M2/CUBETA 1 MANO



CUERPO INTERIOR • Mortero Acrílico • Membrana de Refuerzo

- Dos capas de Mortero Acrílico **imperlaza**.
- Reforzado con Membrana de Refuerzo **imperlaza**, 100% de poliéster, de buena resistencia.
- Impide el acceso de agua a la techumbre protegida.

MORTERO ACRÍLICO ST

RINDE 20.00 M2/CUBETA 1 MANO

MEMBRANA POLIÉSTER

ROLLOS DE 100 ML X 1.10

descripción del sistema

CAPA EXPUESTA • Reflejante Acrílico.

- Dos manos de Pintura Reflejante Acrílica **imperlaza**.
- Recibe los efectos del intemperismo, tránsito peatonal y desgaste natural.
- Puede ser reforzada cuando muestra deterioro, con lo cual se preserva el Cuerpo Interior en buen estado.

REFLEJANTE ACRÍLICO

RINDE 35.00 M2/CUBETA 2 MANOS

REFUERZO PARCIAL



¡Dulces y Tranquilos Sueños con IMPERLASA!
Informes 5541-8424 y 5541-6587.
www.grupoimperlaza.com